




CIRO POR

Cire bouche-pores permanent pour pierres naturelles, artificielles, béton, xylolithe, certains carrelages en terres cuites, vieux linoléums et assimilés usés. S'emploie également en couche d'accroche pour toutes les cires et émulsion de la gamme CIRO. Propriétés hydrophobes et oléophobes.

Référence Emballage

105432 BB5L



Densité	COV%	pH
1.020	0	8.5

Domaine d'utilisation

CIRO POR est un traitement bouches-pores pour sols poreux.

Il concerne les pierres naturelles ou artificielles, le béton, les revêtements à base xylolithe, certains carrelages en terre cuite, les vieux linoléums et assimilés qui sont usés.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

Prêt à l'emploi dans la majorité des cas.

Dilué à 50% si la porosité du matériau est très importante.

Le pouvoir couvrant moyen est de 25 à 50m² par litre de produit ou 20 à 40g par m² et par couche.

En cas de forte porosité, prévoir un pouvoir couvrant de 10 à 15m²/L.

Utilisation recommandée

Protégez du gel. Travaillez à température tempérée. Lavez le matériel utilisé à l'eau courante.

Le sol doit être propre, sec et exempt d'anciennes couches de "cires" ou de salissures.

Si nécessaire, réalisez un nettoyage-décapage avec le décapant spécifique CIRO STRIP. Ensuite, le sol doit être soigneusement rincé à l'eau pour évacuer toutes particules solides et toutes traces de produit décapant.

CIRO POR est étalé à l'aide d'un applicateur spécifique et doit humidifier totalement la surface. Laissez pénétrer dans le matériau et retirez éventuellement l'excès de produit. Après 1 heure de séchage, répétez l'opération si la porosité est importante.

Il est recommandé d'attendre quelques heures (1 heure est un minimum) avant application de nos émulsions autolustrantes de finition telles que : CIRO POLY, CIRO DUR, CIRO MAT ou CIRO ONE.

Les surfaces traitées avec nos émulsions CIRO s'entretiennent classiquement par balayage humide, au mouillé avec mop, par spray méthode standard ou spray méthode HV, haute vitesse.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Composition: A base de copolymères styrène-acryliques modifiés, d'émulsions de cires de polyéthylène extrêmement dures, de coalescents et de plastifiants.

L'application est permanente car CIRO POR pénètre à l'intérieur du matériau, comble les pores et se plastifie.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Ce traitement est d'autant plus efficace que la porosité est élevée.

Sur des sols peu ou moyennement poreux, CIRO POR qui a une excellente adhérence sur tous supports, constitue une couche de préparation et d'accrochage pour l'application ultérieure de nos émulsions autolustrantes.

CIRO POR est un apprêt de base qui empêche l'absorption de l'émulsion de finition. Il contribue donc à la bonne formation du film et il augmente sensiblement les résistances mécaniques et chimiques.