



IDOIL SAE 20W/50

Lubrifiant multigrade pour moteurs de voitures et de fourgonnettes à essence et diesel, avec ou sans turbo. Il est particulièrement indiqué en cas de température ambiante et/ou de service élevées et il assure une excellente stabilité du film lubrifiant dans toutes conditions d'utilisation.

Référence	Emballage
-----------	-----------

100048	FU180KGI
--------	----------

101077	BB5LTA
--------	--------

100847	TOM60LT
--------	---------

100848	BB25LTA
--------	---------

Densité	COV%	pH
0.900	0	

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Spécifications

ACEA 07: E2

ACEA 02 (obsolete): A2, B3, E2

MB 229.1, 228.1

API SJ, SL / CG-4, CH-4

Caractéristiques moyennes

Caractéristiques moyennes			Méthode
Poids spécifique à 15°C	0.890	g/cm ³	ASTM D 1298
Viscosité à 40°C	162	mm ² /s	ASTM D 445
Viscosité à 100°C	18.5	mm ² /s	ASTM D 445
Indice de viscosité	130		ASTM D 2270
Viscosité à -10°C (CCS)	3400	cP	ASTM D 5293
Viscosité à -15°C (CCS)	9200	cP	ASTM D 5293
TBN	11.4	mgKOH/g	ASTM D 2896
Cendres sulfatées	1.48	% pds.	ASTM D 874
Point d'éclair C.O.C.	230	°C	ASTM D 92
Point d'écoulement	-27	°C	ASTM D 97

Informations / Homologation / Recyclage

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Code déchet VEVA/OMoD (CH) : 13 02 08

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.